

Pevný spoj do 15 minut

PU014

Pastovité lepidlo
MULTI D4



PU014

PUR pastovité lepidlo Multi



PU014

PUR pastovité lepidlo Multi

PU014 je osvědčeným polyuretanovým lepidlem pastovité struktury určeným ke konstrukčnímu lepení všech typů dřevomateriálů, přírodního i broušeného kamene, cihel, betonových prvků a PVC. Vodotěsnost třídy D4 rozšiřuje možnosti využití lepidla při budování venkovních konstrukcí. Typickým příkladem jsou montáže zahradních pergol nebo dřevěných garážových stání. Díky rychlému vytvrzování a velmi vysoké pevnosti najde PU014 uplatnění rovněž při rekonstrukcích nábytku. Lepidlo je rovněž skvělým pomocníkem při lepení schodnic na betonové podklady a to ve chvílích, kdy je potřeba vyhovět požadavkům na rychlé zatížení lepeného materiálu.





D4

Voděodolný spoj třídy D4. Lepidlo vytváří velmi pevný a houževnatý spoj, který odolá vodě a vlhkosti.

15 min.



Robustní spoj do 15 minut. Už po velmi krátké době dosahuje PU014 pevného a nerozebíratelného spoje. Při relativní vlhkosti 50% a teplotě 20°C je spoj plně zatížitelný už po 15 minutách.




Použití v interiéru i exteriéru. Vlastnosti lepidla umožňují jeho využití při konstrukčním lepení také ve venkovním prostředí.


Co jednou slepíš, to už neodlepíš.

DŘEVO • KÁMEN • CIHLA • PVC


Některé z možností využití PU014




Konstrukční lepení dřevě-
ných hranolů




Lepení schodnic na betono-
vý podklad




Rekonstrukce nábytku



Konstrukční lepení dílců
z masivu, OSB, lamina
apod.



Lepení dřevěných prvků
s čepy



Stavba pergol a garážových
stání

PU014

PUR pastovité lepidlo Multi D4

Technická specifikace

Vlastnost	Klasifikace
Báze	1-komponentní polyuretan bez rozpouštědel
Konzistence	Pastovitá
Vytvoření povrchové slupky	cca 5 minut (s vlhčením 2 min.)
Funkční pevnost (+20 °C; 50% RH)	cca 15-20 minut při +20°C a 50% R.V.V.
Spotřeba	cca 150-300 g/m ² v závislosti na typu podkladu
Pevnost ve smyku	po 24 hodinách 10 N/mm ² (MPa)
Teplotní odolnost	-30°C až +100°C
Aplikační teplota	+7°C až +30°C
Skladování	12 měsíců v suchu a chladu
Objem kartuše	310 ml
Barva	běžová



Autorizovaný distributor:



Tremco CPG s.r.o.


Slezská 2526/113

130 00 Praha 3 • CZ

T. +420 296 565 333

F. +420 296 565 300

www.cpg-europe.com

 [tremcocpg.cz](https://www.facebook.com/tremcocpg.cz)