




Příprava povrchu

Příprava povrchu pro malty řady Sika® MiniPack



Odstraňte poškozené části podkladu. Podklad musí být soudržný, zbaven všech znečištění, volných a drobných částic, cementového šlemu, olejů, tuků a dalších znečištění. Před aplikací podklad důkladně navlhčete.

Míchání malty



Nalijte vodu do míchací nádoby vhodné velikosti. Pomalu míchejte a postupně přidávejte prášek do vody. Důkladně míchejte nejméně 3 minuty a korigujte dle požadované konzistence.

Sika - vysoká kvalita v malém balení



Sika know-how

z velkých staveb do Vašich domovů



Váš distributor

Sika CZ, s.r.o. je certifikovaná podle norem ČSN EN ISO 9001 a 14001. Před použitím prostudujte příslušné aktuální technické a bezpečnostní listy.



Aktuální seznam
prodejních míst
naleznete na
www.sika.cz

Innovation & Consistency | since 1910



Sika® MiniPack



Hotové malty

- ochrana výztuže, spojovací můstek
- rychle tuhnoucí
- vodotěsná
- opravná

03/13



Hotové malty Sika® MiniPack

Rychle tuhnoucí opravná malta Sika® MiniPack



Barva
šedá

Balení
5 kg plastový sáček

jednokomponentní hotová malta na cementové bázi, připravena přímo k použití pro kotvení a rychlé opravné práce.



Použití

- uchycení kotev, kotevních šroubů, konzol, trubek apod.
- rychlé opravy betonových dílců
- montáž zárubní a okenních rámců

Vlastnosti

- rychlé opravy betonu
- vysoká odolnost zmrazovacím cyklům, rozmrazovacím solím a chloridům
- možnost rychlého převrstvení i za nízkých teplot
- méně pracovních kroků
- tixotropní, nestéká – vhodná pro aplikace nad hlavou

Aplikační detaily

Malta by měla být míchána ručně v menším množství a uložena na místo určení během 3 minut. Nanášejte pomocí zednické lžice nebo ručně v rukavicích.

Poměr míchání:

1 kg prášku : 0,2 l vody

Aplikační teplota:

od +5 °C do +35 °C

Vydatnost:

5 kg sáček ~ 2,5 l malty



Vodotěsná malta Sika® MiniPack



Barva
šedá

Balení
5 kg plastový sáček

snadně použitelná, jednokomponentní vodotěsná malta na cementové bázi



Použití

- jako izolace proti vodě u základů, podzemních staveb, sklepů a nádrží
- může být aplikována na beton, zdivo, cementové omítky apod.

Vlastnosti

- aplikovatelná přímo na většinu materiálů
- vynikající přídržnost
- rychle tuhne a tvrdne
- možnost rychlého převrstvení
- dobrá zpracovatelnost

Aplikační detaily

Malta míchejte elektrickým míchadlem nejméně 3 minuty. Nanášejte kartáčem s tvrdým vlasem, stěrkou nebo hladítkem ve dvou až třech vrstvách.

Poměr míchání:

1 kg prášku : 0,25 l vody

Aplikační teplota:

od +5 °C do +35 °C

Vydatnost:

5 kg sáček ~ 2,5 l malty



Opravná malta Sika® MiniPack



Barva
šedá

Balení
5 kg plastový sáček

snadně použitelná, jednokomponentní opravná a reprofilační malta na cementové bázi



Použití

- opravné a reprofilační práce betonu a betonových dílců jako balkóny, schody, sloupy apod.
- jako ochranu obnažené výztuže a spojovací můstek použijte Sika® MiniPack - ochranu výztuže v praktickém 1 kg balení

Vlastnosti

- snadná manipulace
- obsahuje výztužná syntetická vlákna
- pro vysoké zatížení
- dobrá zpracovatelnost
- vysoké mechanické pevnosti

Aplikační detaily

Malta míchejte elektrickým míchadlem nejméně 3 minuty nebo ručně v menším množství. Nanášejte zednickou lžicí ve vrstvě tloušťky max. 20 mm.

Poměr míchání:

1 kg prášku : 0,16 l vody

Aplikační teplota:

od +5 °C do +35 °C

Vydatnost:

5 kg sáček ~ 2,5 l malty

