



SCHÖNOX® RR

Rychletuhnoucí opravná malta pro vrstvy od 1 do 50 mm

vhodná pro přímé lepení krytin ve vnitřním prostředí. Po smíchání 5,5 l vody s 25,0 kg prášku je malta SCHÖNOX RR připravená k použití.



Vlastnosti výrobku

- EMICODE EC 1PLUS: velmi nízké emise PLUS
- RAL UZ 113: Ekologický díky nízkým emisím
- pro vnitřní použití
- velmi pevný
- jemnozrnný
- tvarovatelný
- hydraulicky tuhne
- krátká doba schnutí, nezávislá na tloušťce vrstvy
- vysoká tvrdost a pevnost
- velmi vláčné při zpracování
- vhodný pro použití na systémy podlahového vytápění
- modifikovaný syntetickými pryskyřicemi
- tloušťka vrstvy 1 až 10 mm bez plniv
- tloušťka vrstvy 10 až 50 mm s plnivem
- malé prnutí/namáhání
- bez trhlin i v silnějších vrstvách
- vhodný pro zátěž kolečkovými židlemi s tloušťkou vrstvy větší než 1,0 mm podle EN 12 529
- povrch s malým obsahem pórů
- nízký obsah chromu podle REACH

Aplikace

**SCHÖNOX RR je vhodný pro vyspravo-
vání, vyplňování, opravy a nivelaci:**

- schodišťových stupňů a podest
- průrazy ve stěnách
- jako opravná malta pro vyplňování děr a prohlubní

Podklady

**SCHÖNOX RR je vhodný pro vyrovnávání,
vyhlazování a opravy:**

- beton
- cementové a rychle tvrdnoucí cementové potěry
- potěry na bázi síranu vápenatého
- lité asfaltové potěry (popískované) IC 10 a IC 15 podle EN 13 813, tloušťka vrstvy 1,0 až 5,0 mm

- staré podklady, jako keramické dlaždice, přírodní kámen a terrazzo
- staré podklady se zbytky starých voděodolných lepidel
- hořčnaté potěry
- dřevěné podklady

Požadavky na podklad

- Vyschlý podklad musí vykazovat odpovídající pevnost, nosnost a rozměrovou stabilitu.
- Z podkladu odstraňte zbytky prachu, špíny, oleje, tuku a volných částic, které snižují adhezi.
- Oddělovací vrstvy, slinuté vrstvy a jiné podobné nečistoty je nutné odstranit pomocí vhodných prostředků, jako např. pískováním, broušením, tryskáním, frézováním nebo důkladným očištěním.
- Staré, volné a slabé vyrovnávací vrstvy je nutné mechanicky odstranit.
- Pro následnou instalaci podlahových krytin musí cementové potěry vykazovat zbytkovou vlhkost $\leq 2,0$ CM-% (vyhříváné potěry $\leq 1,8$ CM-%), potěry na bázi síranu vápenatého musí mít zbytkovou vlhkost $\leq 0,5$ CM-% (vyhříváné potěry $\leq 0,3$ CM-%).
- Vrstvy vodou rozpustných lepidel, např. lepidel ze sulfidových výluhů, je nutné mechanicky odstranit. Ostatní zbytky voděodolných lepidel je nutné napenetrovat pomocí SCHÖNOX HP RAPID se zásypem křemičitým pískem či natřením SCHÖNOX SHP.
- Stará voděodolná lepidla je nutné co nejdůkladněji odstranit.
- Staré podlahy, jako keramické dlaždice, musí být důkladně očištěny a opískovány.
- Místnosti v budovách bez suterénu je nutné izolovat proti vztlínající vlhkosti v souladu s normou.
- Platí požadavky příslušných platných norem, směrnic a technických listů.

Technické údaje

- Doba zpracovatelnosti: cca 15 minut při 20 °C
- Pochozí: cca po 30 minutách
- Připraven k pokládce: cca po 4 hodinách, zbytková vlhkost nižší než 3,0 CM-%
- Pracovní teplota: teplota podlahy ne nižší než 5 °C
- Spotřeba materiálu: cca 1,6 kg/m²/mm
- Reakce na oheň: A1 / A1_{fl}

Všechny hodnoty jsou jen přibližné, podléhají místním klimatickým odchylkám.



SCHÖNOX® RR

Penetrace

■ normálně savé podklady, jako:

- cementové potěry
- rychletvrdnoucí cementové potěry
- beton

napenetrujte pomocí SCHÖNOX KH (1:3) nebo SCHÖNOX KH FIX.

■ podklady na bázi síranu vápenatého, jako:

- potěry na bázi síranu vápenatého napenetrujte pomocí SCHÖNOX KH FIX (doba schnutí 60 minut) nebo SCHÖNOX KH (1:1 / doba schnutí alespoň 24 hodin).

■ nesavé, hladké, neporušené podklady, jako:

- lité asfaltové potěry, nedostatečně popískované
- keramické dlaždice
- zbytky starého voděodolného lepidla, téměř úplně odstraněného napenetrujte pomocí SCHÖNOX SHP.

■ Dřevěné podklady, jako např.:

- stabilně položená dřevěná prkna
 - Dřevotřísková nebo OSB deska
- penetrujte pomocí SCHÖNOX SHP nebo SCHÖNOX SG.

■ hořecnaté potěry:

- napenetrujte pomocí SCHÖNOX HP RA-PID se zásypem křemičitým pískem či přetřením SCHÖNOX SHP.

Poměr míchání

- Na 25,0 kg SCHÖNOX RR 5,5 l vody

Nastavená vyrovnávací stěrka:

Plnivo se přidává jako poslední.

Thloušťka vrstvy 10 až 20 mm:

Asi 65 hm. % materiálu pro zvětšení objemu odpovídá 16 kg SCHÖNOX QUARZ-SAND 0,1 - 3,0 mm na 25,0 kg SCHÖNOX RR

Thloušťka vrstvy 20 až 50 mm:

Asi 100 hm. % materiálu pro zvětšení objemu odpovídá 25,0 kg čistého potěrového písku (velikost zrna 0 - 8 mm) na 25 kg SCHÖNOX RR

Doporučený způsob práce

- Použijte čistou nádobu a přidejte SCHÖNOX RR do čisté studené vody. Promícháním vznikne homogenní směs. Doporučujeme použít míchačku s 600 ot/min.

- Aplikovanu vyrovnávací stěrku vyhladte a vytvarujte pomocí hladítka či špachtle.

- Nemíchejte více materiálu, než můžete zpracovat do 15 minut.

- V případě, že je aplikována v celé ploše druhá vrstva opravné malty, měla by být suchá první vrstva napetrována výrobkem SCHÖNOX KH (1:1) nebo SCHÖNOX KH FIX. Celková maximální tloušťka vrstvy nesmí být v případě dvouvrstvého systému překročena. Tloušťka druhé vrstvy nesmí překročit tloušťku první vrstvy.

- Chraňte tvrdnoucí vyrovnávací vrstvu SCHÖNOX RR před vysokými okolními teplotami, přímým slunečním zářením a průvanem.

- Nástroje ihned po použití omyjte vodou.

Balení

- 25,0 kg papírový pytel

Skladování

- SCHÖNOX RR skladujte na chladném a suchém místě.
- Skladovatelnost 6 měsíců.
- Otevřená balení musejí být ihned po použití uzavřena a spotřebována co nejdříve.

Likvidace

- Obaly úplně vyprázdněte a zlikvidujte v souladu s předpisy.
- Při likvidaci zbytků výrobku se řiďte místní legislativou.
- Nevylévejte do kanalizace, vody a půdy.

EMICODE

- EC 1^{PLUS}: velmi nízký obsah emisí

GISCODE

- ZP1 - výrobky obsahující cement s nízkým obsahem chromu

EDP - vlastní prohlášení

SCHÖNOX GmbH prohlašuje jako člen společnosti Deutsche Bauchemie a Industrieverband Klebstoffe že výrobek splňuje kritéria pro modifikované minerální malty skupiny 1.

Environmentální prohlášení o produktu dle ISO 14025 a EN 15804

Vlastník prohlášení

FEICA - Evropská asociace pro tmelení a lepení v průmyslu

Editor

Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Vlastník programu

Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)

Číslo prohlášení

EPD-FEI-20160017-IBG1-EN

Datum vydání

23.05.2016

Platné do

22.05.2021

Pokyny

- Všechny informace platí pro standardní podmínky a vztahují se na nenastavované vyrovnávací stěrky.
- SCHÖNOX RR obsahuje cement. Ve styku s vodou dochází k alkalické reakci, chraňte oči a kůži. Nevdechujte prach. Při kontaktu s pokožkou ihned opláchněte velkým množstvím vody. Při zasažení očí několik minut vyplachujte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Při použití doplňkových výrobků se řiďte příslušnými produktovými listy. V případě pochybností doporučujeme si vyžádat od výrobce další informace.
- Je nutné se řídit technickým listem BEB "Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen; Verlegen von elastischen und textilen Bodenbelägen, Schichtstoffelementen (Laminat), Parkett und Holzpfaster; Beheizte und unbeheizte Fußbodenkonstruktionen".
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Během aplikace a v době schnutí zajistěte dobrou ventilaci vzduchu.
- Při práci s produktem nejezte, nepijte a nekuřte.
- V případě kontaktu s očima nebo kůží, okamžitě opláchněte velkým množstvím vody.
- Používejte vhodné ochranné rukavice.
- Používejte vhodné ochranné brýle.

SCHÖNOX® RR

- V případě kontaktu s očima nebo kůží, okamžitě opláchněte velkým množstvím vody.
- Používejte silné, voděodolné ochranné rukavice.
- Používejte kalhoty s dlouhými nohavicemi.
- Zabraňte delšímu styku s pokožkou.
- V případě kontaktu s očima nebo kůží, okamžitě opláchněte velkým množstvím vody.
- V případě kontaktu s kůží okamžitě opláchněte velkým množstvím vody.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.

Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěšnému zaručujícímu posouzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Obchodním podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na www.sika.cz



Společnost Sika CZ, s.r.o. má zavedený systém kvality a environmentálního managementu podle ČSN ISO 9001 a 14001.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

624 00 Brno

Tel: +420 546 422 464

Fax: +420 546 422 400

E-mail: sika@cz.sika.com

<http://www.schonox.cz>