

STAVÍME NA DŮVĚŘE



# Sika Znáte?



SUCHÝ  
POTĚR

## Sika® Screed-100

PŘEDMÍCHANÁ MALTOVÁ SMĚS  
PRO ZHOTOVENÍ VNITŘNÍCH I VNĚJŠÍCH  
VYSOKOPEVNOSTNÍCH POTĚŘŮ,  
PODKLAD POD:

- dlažbu
- kámen
- měkké krytiny
- dřevěné podlahy

POTĚR PRO SPÁDOVÉ VRSTVY BALKONŮ

[www.sika.cz](http://www.sika.cz)

# Sika® Screed-100

## VHODNÝ PRO

zhotovení plovoucích nebo kotvených potěrů v občanských a průmyslových prostorách

### TECHNICKÉ PARAMETRY

- Pevnost v tlaku:  
~ 25,0 N/mm<sup>2</sup> \* po 24 hod (EN 13892-2)  
~ 42,0 N/mm<sup>2</sup> \* po 28 dnech
- Pevnost v ohybu:  
~ 5,5 N/mm<sup>2</sup> \* po 24 hod (EN 13892-2)  
~ 6,5 N/mm<sup>2</sup> \* po 28 dnech

### DOBA SCHNUTÍ

- Pochůznost: ~ 12 hodin \*
- Pokládka keramické dlažby, kamene, paropropustné textilie: ~ 24 hodin \*
- Převrstvení cementovou stěrku, syntetickou litou stěrku: ~ 24 hodin \*
- Pokládka PVC, lina, korku, lamina: ~ 48 hodin \*
- Pokládka dřeva, parket: ~ 4 dny \*

\* Uvedené hodnoty jsou při +23 °C a 65% relativní vlhkosti vzduchu, tloušťka stěrky K = 5 cm a větrání L = 2 m/s. Před pokládkou je nutno vlhkost změřit vhodnou metodou.



Platí naše nejnovější Všeobecné obchodní podmínky. Před jakýmkoli použitím a zpracováním se prosím podívejte na technický list výrobku.



**Sika CZ s.r.o**  
Bystrcká 1132/36  
624 00 Brno  
Česká republika

**Kontakt**  
Tel: +420 546 422 464  
Fax: +420 546 422 400  
www.sika.cz

**STAVÍME NA DŮVĚŘE**

