



PRODUKTOVÝ LIST

Sika MonoTop[®]-452

OPRAVNÁ MALTA NA HORIZONTÁLNÍ PLOCHY, TŘÍDA R4

POPIS PRODUKTU

Sika MonoTop[®]-452 je 1-komponentní cementová opravná malta, zesílená umělými vlákny, na bázi technologie Silicafume. Splňuje požadavky třídy R4 dle normy EN 1504-3. Díky redukovanému smrštění je vhodná pro vrstvy s větší tloušťkou a horizontální celoplošné opravy.

POUŽITÍ

- Oprava poškozených vodorovných betonových ploch jako jsou např. mostovky a podlahové konstrukce
- Vhodné pro opravy betonu (Zásada 3, metoda 3.1 a 3.2. podle ČSN EN 1504-9)
- Vhodné pro zesilování betonových nosných konstrukcí (Zásada 4, metoda 4.4 podle EN 1504-9). Zvyšuje únosnost struktury betonu díky doplnění vrstvy malty
- Vhodné jako ochrana nebo obnovení pasivace (Zásada 7, metoda 7.1 a 7.2 podle EN 1504-9). Pro zvětšení tloušťky krycí vrstvy betonu, náhrada kontaminovaného nebo zkarbonatovaného betonu

VLASTNOSTI / VÝHODY

- Vyztužená vlákna
- Velmi měkká až tekutá konzistence
- Třída R4 podle ČSN EN 1504-3
- E-modul > 20 GPa
- Vynikající přídržnost k podkladu
- Odolná vůči síranům
- Vysoká odolnost vůči mrazu a posypovým solím (CHRL) – třída R4
- Čerpatelná

SCHVÁLENÍ / STANDARDY

Opravná malta na ochranu a opravu betonových konstrukcí podle EN 1504-3: Opravy se statickou funkcí, Třída R4, Prohlášení o vlastnostech č.020302040010000128, certifikováno Oznámeným subjektem č.1020, CE Osvědčení č.1020-CPR-020025682, označeno CE značením. ITC Zlín - protokol na odolnost vůči CHRL č.412502842/02

INFORMACE O PRODUKTU

Chemická báze	Cement
Balení	Papírové obaly po 25 kg.
Vzhled / Barva	Šedý prášek
Skladovatelnost	9 měsíců od data výroby při splnění podmínek skladování
Podmínky skladování	Skladujte v suchu a chladu, v originálních, neotevřených a nepoškozených obalech.
Maximální velikost zrna	D _{max} =2 mm
Obsah rozpustných chloridových iontů	≤ 0,05%

TECHNICKÉ INFORMACE

Pevnost v tlaku	1 den ~ 14 MPa	7 dní ~ 35 MPa	28 dní ~ 50 MPa	(ČSN EN 12190)
Modul pružnosti v tlaku	≥ 20 GPa			(ČSN EN 13412)
Pevnost v ohybu	1 den ~ 3 MPa	7 dní ~ 5 MPa	28 dní ~ 7 MPa	(ČSN EN 12190)
Tahová přídržnost	≥ 2,0 MPa			(ČSN EN 1542)
Teplotní kompatibilita	≥ 2,0 MPa (Část 1: Zmrazování a tání)			(ČSN EN 13687-1)
Kapilární absorpce	≤ 0,5 kg/(m ² .h ^{0,5})			(ČSN EN 13057)
Odolnost vůči karbonatoci	dk ≤ kontrolní beton (MC (0,45))			(ČSN EN 13295)

SYSTÉMOVÉ INFORMACE

Skladba systému	Sika MonoTop®-452 je část řady výrobků Sika MonoTop® pro opravy betonu, které odpovídají příslušným částem ČSN EN 1504. Spojovací můstek / protikorozní ochrana: Sika MonoTop®-910 N běžné požadavky SikaTop® Armatec®-110 EpoCem® zvýšené požadavky Malta na opravu betonu: Sika MonoTop®-452 Třída R4, oprava betonu (ruční nebo strojní)		
------------------------	--	--	--

APLIKAČNÍ INFORMACE

Poměr míchání	Ruční nebo strojní aplikace: ~ 3,5 až 3,7 litrů vody na 25 kg pytel (platí také pro strojní aplikaci)
Spotřeba	Cca 1,90 kg prášku / m ² a 1 mm hotové malty. Uvedená spotřeba materiálu závisí na drsnosti podkladu a metodě zpracování.
Spotřeba / vydatnost	25 kg prášku vydá přibližně 13,7 litrů malty.
Tloušťka vrstvy	min. 10 mm / max. 100 mm
Teplota vzduchu v okolí	+5°C min. / +30°C max.
Teplota podkladu	+5°C min. / +30°C max.
Zpracovatelnost	~ 30 minut při +23°C

INSTRUKCE PRO APLIKACI

KVALITA PODKLADU / PŘEDPŘÍPRAVA

Beton:

Betonový podklad musí být dokonale čistý, v dobrém stavu, zbavený veškerých nečistot, prachu, nesoudržných materiálů a dalších materiálů, které by mohly snížit přídržnost následně aplikovaných opravných malt. Odloupnutý, nesoudržný, poškozený beton musí být odstraněn vhodnými metodami. Pokud je to nutné, je možné odstranit i zdravý beton, ale nesmí dojít ke snížení celistvosti konstrukce. Vhodné metody pro přípravu podkladu jsou pískování a tryskání vodou s vysokým tlakem. Jiné metody jako např. broušení vyžadují následně pískování pro odstranění poškození v struktuře betonu.

Ocelová výztuž:

Výztuž musí být dokonale čistá a zbavená koroze, rzi a okují, malty, betonu a jiných volných a nesoudržných částic, které snižují přídržnost a přispívají ke korozi. Povrch připravte pomocí pískování nebo tryskání vodou s vysokým tlakem do SA 2 (ISO 8501-1). Pro specifické požadavky viz. EN 1504-10.

Spojovací můstek:

Na správně připravený povrch není obecně nutno aplikovat spojovací můstek. Podklad udržujte mokry, nesmí dojít k jeho vyschnutí. Před aplikací opravné malty odstraňte přebytečnou vodu ze všech pórů a nerovností, např. pomocí houby nebo stlačeného vzduchu, až dokud nemá podklad tmavý matný vzhled bez lesku (nasycený povrch). Povrchové póry a nerovnosti nesmí obsahovat vodu.

Pokud je potřeba aplikovat spojovací můstek, použijte Sika MonoTop®-910 N nebo SikaTop® Armatec®-110 EpoCem. V obou případech musí být následná aplikace opravné malty provedena metodou "vlhký do vlhkého".

MÍCHÁNÍ

Vlijte doporučené množství vody do míchací nádoby a za stálého míchání postupně přidávejte suchý prášek. Důkladně promíchejte po dobu min. 3 minut. Pokud je to pro dosažení požadované konzistence a tekutých vlastností nezbytné, přidejte více vody, ale nepřekračujte maximální dovolené dávkování. Sika MonoTop®-452 je možné míchat ručním míchadlem při nízkých otáčkách (< 500 ot./min) nebo vhodným strojním zařízením.

APLIKACE

Sika MonoTop®-452 může být aplikován ručně nebo mechanicky pomocí vhodného strojního zařízení na spojovací můstek metodou „vlhké do vlhkého“. Pokud je spojovací můstek vyžadován, držte se instrukcí uvedených výše v kapitole Skladba systému (zde jsou uvedeny kompatibilní produkty, více informací naleznete v příslušném technickém listu). Při dlouhé čekací době mezi aplikací spojovacího můstku a Sika MonoTop®-452, hlavně na rozsáhlé plochy, doporučujeme použít SikaTop® Armatec®-110 EpoCem. Po aplikaci je možné nanést vrstvu Sika MonoTop®-452 stáhnout latí nebo hladítkem, povrch dokončete pomocí dřevěného, plastového nebo "styrofoam" hladítka ihned po začátku tuhnutí bez dodatečného přidání vody. Pokud je Sika MonoTop®-452 aplikovaný ve více než jedné vrstvě, musí být aplikován spojovací můstek Sika MonoTop®-910 N (vlhký do vlhkého). Sika MonoTop®-452 může být opatřen vhodnými ochrannými nátěry (systémy Sikagard® nebo Sikafloor®). Doporučujeme použít i další běžně používané ošetření pro malty.

OŠETŘOVÁNÍ BĚHEM VYTVRZOVÁNÍ

Povrch čerstvé malty udržujte vlhký a chraňte před předčasným vysycháním vhodnými metodami, např. aplikace ochranných prostředků, zakrytí geotextilií nebo polyetylenovou fólií apod

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Očistěte veškeré použité nářadí ihned po ukončení práce pomocí vody. Zatvrdlý materiál lze odstranit pouze mechanicky.

OMEZENÍ

- Pro více informací o přípravě podkladu viz: Metodická příručka: Opravy betonu použitím opravných malt systému Sika MonoTop® nebo doporučení podle EN 1504-10.
- Pouze pro horizontální použití.
- Vyhněte se aplikaci na přímém slunci a/nebo při silném větru.
- Nepřidávejte vodu nad doporučené množství.
- Aplikujte pouze na pevné, připravené podklady.
- Nepřidávejte vodu během vyhlazování, aby nedošlo ke změně odstínu nebo vzniku trhlin.
- Chraňte čerstvě aplikovaný Sika MonoTop®-452 před mrazem.

PLATNOST HODNOT

Veškeré technické údaje uvedené v tomto produktovém listu vycházejí z laboratorních zkoušek. Z důvodu okolností, jež nejsme schopni ovlivnit, mohou být skutečně naměřené hodnoty odlišné.

MÍSTNÍ OMEZENÍ

Upozorňujeme, že v důsledku zvláštních místních předpisů se mohou účinky výrobku v jednotlivých zemích lišit. Přesný popis možných způsobů použití naleznete v místním produktovém listu.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Informace a pokyny týkající se bezpečné manipulace, skladování a likvidace chemických výrobků najdete v aktuálním vydání Bezpečnostního listu, který obsahuje také fyzikální, ekologické, toxikologické a ostatní údaje týkající se bezpečné manipulace s výrobkem.

PRÁVNÍ DODATEK

Informace a zejména doporučení k aplikaci a použití výrobků společnosti Sika koncovými uživateli jsou poskytovány v dobré víře na základě stávajících znalostí a zkušeností společnosti Sika s těmito výrobky za předpokladu řádného skladování, nakládání a používání za běžných podmínek v souladu s doporučeními společnosti Sika. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Uživatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Sika si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Je nutné respektovat majetková práva třetích osob. Veškeré objednávky přijímáme v souladu s Obchodními a dodacími podmínkami v platném znění. Uživatelé jsou vždy povinni prostudovat si poslední verzi produktového listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36
CZ-624 00 Brno
tel: +420 546 422 464
sika@cz.sika.com
www.sika.cz



Produktový list
Sika MonoTop®-452
Červen 2018, Verze 01.01
020302040030000245

SikaMonoTop-452-cs-CZ-(06-2018)-1-1.pdf

