

Technický list
Vydání 07/2011
Identifikační č.:
02 07 02 03 002 0 000009
Sikalastic®-490 T

Sikalastic®-490 T

Transparentní, 1-komponentní vodotěsný nátěr na bázi polyuretanu

Popis výrobku

Sikalastic®-490 T je transparentní, lesklý, 1-komponentní vodotěsný nátěr na bázi polyuretanu, vytvárající vlhkostí, určen k trvanlivé ochraně, UV stabilní, odolný vlivům počasí, odolný alkáliím, během stárnutí zůstává transparentní a elastický.

Použití

- hydroizolace, renovace a ochrana balkonů, teras atd.
- hydroizolace nádvorí, střešních světlíků, skleníků
- ochrana proti mrazu, CO₂, kyselým deštům

Vlastnosti / výhody

- jednoduchá aplikace
- ekonomicky výhodný
- UV stabilní a odolný vůči žloutnutí
- bezesparý systém
- odolný teplotám -30 °C až +80 °C
- vhodný pro podklady: přírodní kámen, keramika, sklo, skleněné tvárnice, polykarbonát
- umožňuje pochozí provoz
- velmi snadno se udržuje
- odolný vůči alkáliím a chloridům

Zkušební zprávy

Testy

TZÚS České Budějovice - Certifikát č. 204/C5/2009/020-022273

TZÚS České Budějovice - Stav. tech. osvědčení č. 020-016890

MPA Braunschweig, Germany

Údaje o výrobku

Barva Bezbarvá kapalina.

Balení 5 kg

Další balení na vyžádání.

Skladování

Podmínky skladování / Trvanlivost 9 měsíců od data výroby v neporušeném originálním balení v suchu a při teplotách +5 °C až +30 °C. Chraňte před přímým slunečním zářením.

Datum spotřeby uvedeno na nádobě.

Technické údaje

Chemická báze Polyuretan s vysokým podílem aktivní složky.

Objemová hmotnost 0,99 g/ml (990 kg/m³)



Čas vytvrzení	po 8 – 12 hodinách	
Propustnost pro vodní páru	$\geq 6 \text{ g/m}^2 / 24 \text{ hodin}$	(EN ISO 12572)
Přídržnost	Keramická dlažba: $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$	(ASTM D 903)
Mechanické / Fyzikální vlastnosti		
Odolnost proti vodnímu tlaku	Bez průsaku (1 m vodní sloupec, 24 hodin)	(EN 1928)
Pevnost v tahu	$\geq 5,0 \text{ N/mm}^2$	(EN ISO 527)
Tvrdost „Shore D“	25	(ASTM D 2240)
Protažení při porušení	> 250 %	(EN ISO 527)
Odolnosti		
Chemická odolnost	Dobrá odolnost vůči veškerým kyselinám a alkalickým roztokům (5%), čisticím prostředkům, mořské vodě a olejům.	
Teplotní odolnost	Zachovává své mechanické vlastnosti v teplotním rozsahu od -30 °C až do +90 °C	
Informace o systému		
Aplikační podrobnosti		
Spotřeba	Spotřeba na 1-3 vrstvy závisí na nasákovosti a typu použití (hydroizolace nebo renovace). Ochrana podkladu před prachem a znečištěním: $\sim 0,2 \text{ kg/m}^2$ na 1 vrstvu	
	Vodotěsný nátěr (na uzavřený povrch a nízké zatížení pochozí): $\sim 0,7 \text{ kg/m}^2$ ve dvou vrstvách (každá 0,3 – 0,4 kg/m ²)	
	Vodotěsný nátěr (nasákový podklad a vysoké zatížení pochozí): $\sim 1,0 \text{ kg/m}^2$ ve třech vrstvách (každá 0,3 – 0,4 kg/m ²)	
Kvalita podkladu	Podklad určený k ošetření musí poskytovat dostatečnou pevnost a přídržnost k zajištění dostatečné odolnosti vůči provozu a pohybům konstrukce.	
Příprava podkladu	Podklad musí být pevný, čistý, suchý, zbavený veškerých volných částic, prachu, zbavený olejů a mastnot, silanů, solí, silikonů, siloxanů a dalších chemikálií, které by mohly mít za následek nedostatečnou přilnavost k podkladu. Maximální obsah vlhkosti podkladu je 4 %. Beton musí být minimálně 28 dní starý. Opravte všechny trhliny vhodnými produkty Sika®.	
Aplikační podmínky / Omezení		
Teplota podkladu	+5 °C min. / +35 °C max.	
Teplota okolí	+5 °C min. / +35 °C max.	
Obsah vlhkosti podkladu	< 4 % Testovací metoda: Sika®-Tramex meter nebo CM - měření. Nesmí docházet ke vzlínání vlhkosti dle ASTM (polyethylenová-fólie)	
Relativní vlhkost vzduchu	Max. 85 %	
Rosný bod	Pozor na kondenzaci! Teplota podkladu a nezavrdnutého materiálu musí být minimálně o 3 °C vyšší než je rosný bod.	

Způsob aplikace / Nářadí	<p>Primer: Glazované povrchy (např. glazované dlaždice, sklo a skleněné tvárnice) musí být opatřeny primerem Sika® Primer-490 T. Bližší informace naleznete v příslušném technickém listu. Sika® Primer-490 T může být aplikován čistou látkou.</p> <p>Na neglazované, nasákové podklady (např. přírodní kámen) aplikujte 2 vrstvy Sikalastic®-490 T, doporučujeme aplikovat na podklad Sikalastic®-490 T zředěný 30-40 % ředitlem Sika, typ C (Thinner C) (spotřeba ~ 0,2 – 0,4 kg/m²).</p> <p>Bezbarvá hydroizolace / renovace: Po zaschnutí primeru Sika® Primer-490 T (cca 1-2 hodiny) aplikujte Sikalastic®-490 T válečkem nebo štětcem dokud nebude pokrytý celý povrch.</p> <p>Druhá vrstva může být aplikována po 12 hodinách, nejpozději do 18 hodin od aplikace první vrstvy.</p> <p>Každá vrstva nesmí přesáhnout tloušťku 1 mm suchého filmu.</p> <p>Třetí vrstva se aplikuje pro dosažení vyšší hydroizolační schopnosti a vyšší odolnosti vůči zatížení chůzí.</p> <p>Pro snížení kluznosti povrchu je vhodné použít protiskluzné opatření (např. posypání povrchu vysušeným křemičitým pískem).</p>
Čištění nářadí	<p>Veškeré použité nářadí očistěte ihned po ukončení práce pomocí ředitla Sika, typ C (Thinner C).</p> <p>Zatvrdlý materiál lze odstranit pouze mechanicky.</p>
Poznámky k aplikaci / Omezení	<p>Nepoužívejte Sikalastic®-490 T na betonové a cementové podklady a neglazovanou terakotu.</p> <p>Sikalastic®-490 T není vhodný pro konstrukce se stojící vodou, např. plavecké bazény, fontány atd.</p> <p>Sikalastic®-490 T neaplikujte na keramické a ostatní podklady obsahující soli nitridu a sírany bez předchozího ošetření.</p> <p>Sikalastic®-490 T nepoužívejte na podklady ošetřené aktivními silany, siloxany, silikony nebo dalšími vodu odpuzujícími prostředky, z důvodu snížení přídržnosti.</p> <p>V případě pochybností nebo při dřívějším znečištění povrchu doporučujeme provést vždy test přídržnosti k podkladu.</p> <p>Pro čištění používejte pouze obvyklé čisticí prostředky, nepoužívejte prostředky obsahující chlór.</p> <p>Pro ředění materiálu a čištění nářadí používejte pouze ředitlo Sika, typ C (Thinner C).</p>
Vytvrující podrobnosti	
Doba vytvrzení	<p>Pro zatížení pochozí: 24 – 48 hodin.</p> <p>Plné vytvrzení: 7 dní.</p>
Platnost hodnot	<p>Hodnoty a data uvedená v tomto technickém listu jsou založena na výsledcích laboratorních testů. Tyto hodnoty se mohou při aplikaci v praxi lišit, což je mimo naši kontrolu.</p> <p>Detailní informace o zdravotní závadnosti a bezpečnosti práce jsou spolu s bezpečnostními informacemi (např. fyzičkálními, toxikologickými a ekologickými daty) uvedeny v bezpečnostním listu.</p> <p>Aktuální technické a bezpečnostní listy, Prohlášení o shodě, Certifikáty najdete na internetové adrese www.sika.cz.</p>



Bezpečnostní předpisy

Ochranná opatření

- Při zpracování je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, platné předpisy příslušných úřadů o ochraně zdraví při práci.
- Při aplikaci používejte ochranný oděv, brýle a rukavice.
- Podrobnější údaje týkající se hygieny a bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí jsou uvedeny v Bezpečnostním listu.
- Odstraňování odpadu
- Odpad dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech.
- Odpad odvézt na skládku stavebního odpadu nebo předejte odborné firmě k likvidaci. Fólie je možné recyklovat.

Místní omezení

V závislosti na specifických místních omezeních se mohou výsledné vlastnosti tohoto výrobku v různých zemích lišit. Vždy se řídte informacemi uvedenými v platném Technickém listu.

Právní dodatek

Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěch zaručujícímu posouzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36,
CZ 624 00 Brno
tel: +420 546 422 464
fax: +420 546 422 400
e-mail: sika@cz.sika.com
<http://www.sika.cz>

