

DISPERZNÍ PAROZÁBRANA

R 745

Pro cementové potěry do 3% CM



VLASTNOSTI

- Základní nátěr pro bezpečné uzavření vlhkosti do 3% CM cementových vytápěných i nevytápěných potěrů
- Rychleschnoucí, nízkoemisní
- Pro navázání prachu suchých kalcium-sulfátových podkladů
- Vhodné především pod dřevěné podlahoviny

OBLASTI POUŽITÍ

Základní nátěr s nízkým obsahem emisí pro penetraci podkladů jako:

- Cementové vytápěné i nevytápěné potěry pro uzavření zbytkové vlhkost do 3 %CM před dalším vyrovnáním samonivelačními stěrkami pod dřevěné podlahy
- Základní nátěr zabraňující prašnosti kalcium-sulfátových a cementových potěrů před přímým lepením elastickými parketovými lepidly THOMSIT

Nepoužívejte přímo na sulfidové výluhy. Přebruste a vysajte.

THOMSIT R 745 není izolace proti vodě podle normy DIN 18533 a DIN 18534.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Dodávaná forma:	bílá, tekutá
Balení:	kanystr PE, 10 kg
Množství balení na paletě:	60 balení
Doba schnutí jako parozábrana:	
1. nátěr ředěný 1:1 vodou	cca 1 hodina
2. nátěr neředěný	cca 2 hodiny
Doba schnutí před přímým lepením ředěným nátěrem 1:5 vodou	cca 4 hodiny
Tepelná odolnost	
po vytvrzení	do max. +50 °C, použitelné na vytápěné podlahové konstrukce
pro přepravu	+5 °C až +50 °C, chránit před mrazem
pro skladování	+10 °C až +30 °C
Skladovatelnost:	12 měsíců, v chladu a suchu (nesmí zmrznout)

Výše uvedené časy platí za standardních klimatických podmínek (23 °C a 50 % relativní vlhkosti). V jiných klimatických podmínkách dochází ke zkrácení nebo prodloužení doby vytvrzování a schnutí.

SPOTŘEBA

Spotřeba:	Vydatnost/balení:
Jako parozábrana na cementové potěry:	
1. nátěr 100-120 g /m ² , ředěno 1:1	cca 65 m ² = cca 160 g/m ² R 745
2. nátěr 100-120 g/ m ² neředěno	
Pro navázání prachu před přímým lepením:	
cca 100-120 g/m ² , ředěno 1: 5	cca 450 m ² = cca 20-25 g/m ² R 745

PŘÍPRAVA PODKLADU

Je nutné dodržovat platné normy a předpisy. Podklad musí být čistý, pevný, suchý, bez trhlin a nečistot. U cementových podkladů se může vyskytnout cementový šlem na povrchu, který je nutné mechanicky odstranit. Kalciumsulfátové potěry je nutné vždy řádně přebrousit a vysát a zbavit tak sulfátového šlemu. I přesto jsou kalcium-sulfátové potěry mnohdy ještě správné. Pro tyto případy je R 745 velmi vhodný před přímým lepením parket a dřevěných lamel parketovými lepidly. Cementové potěry nesmějí vykazovat více než 3 %, litý anhydrit či sádrové nevytápěné potěry ne více než 0,5 % obsahu zbytkové vlhkosti (měřeno s CM přístrojem).

ZPRACOVÁNÍ

Balení před použitím protřepat. Při použití jako základní nátěr cementových potěrů se zvýšenou zbytkovou vlhkostí jsou vždy nutné dva nátěry. První nátěr se ředí čistou vodou v poměru 1:1 a rovnoměrně se nanáší molitanovým nebo lakovacím válečkem. Po cca jedné hodině naneste neředěný druhý nátěr kolmo na tahy prvního nátěru. Pro navázání zbytkového prachu na kalcium-sulfátových potěrech před přímým lepením elastickými parketovými lepidly THOMSIT nanášejte rovnoměrně molitanovým nebo lakovacím válečkem R 745 ředěným čistou vodou v poměru 1:5. Je nutné zamezit tvorbě louží, jinak se čas potřebný pro vysychání prodlouží. Při přímém lepení především parket je nutné dodržet časy vysychání.

DŮLEŽITÉ POKYNY

- Základní nátěr Thomsit R 745 není určen jako penetrace na živichná lepidla, stejně tak i na vodou rozpustná lepidla nebo jejich zbytky. Na tyto plochy je nutné použít epoxidový penetrační nátěr Thomsit R 755 nebo PUR základní nátěr Thomsit R 740.
- Po aplikaci je nutné zajistit vhodné podmínky pro vysychání a dodržet podmínky předepsané pro pokládku jednotlivých podlahovin.
- Podlahové práce provádět pouze při teplotě podkladu nad 15 °C, teplotě vzduchu nad 18 °C a relativní vlhkosti pod 75 %.
- Ředit pouze čistou vodou.
- Čerstvý materiál je možné odstranit okamžitě pomocí vlhkého hadru, pracovní nářadí je nutné vyčistit vodou ihned po ukončení prací.
- Nezpracované balení je nutné řádně uzavřít a zpracovat v co nejkratším termínu.
- Při stěrkování větších vrstev než 10 mm použijte jako základní nátěr THOMSIT R 755 s posypem křemičitého písku.
- Časy vysychání jsou závislé na teplotě, vlhkosti vzduchu a savosti podkladu. S vyšší teplotou a nižší vlhkostí vzduchu se doba vysychání zkracuje. Oproti tomu s nižší teplotou, vyšší vlhkostí vzduchu a na nesavých podkladech se doba vysychání prodlužuje.

OCHRANA PŘI PRÁCI A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- Produkt může dráždit kůži, oči, sliznici.
- Při práci zamezit styku s kůží a očima.
- Při práci nejíst a nepít.
- Nenechávat zaschnout na kůži.
- Při stříkání chránit oči.
- Po zasažení vypláchnout postižené místo vodou.
- Používat ochranný oděv a rukavice.
- Uchovávat mimo dosah dětí.

Telefonní číslo pro naléhavé situace:

Toxikologické informační středisko

+420 224919293, +420 224915402, +420 224914575

Na bojišti1, 128 08 Praha 2

Česká republika

Mezinárodní tísňová linka:

Telefon: +49 180 2273-112

Další informace naleznete v bezpečnostním listu Thomsit.

Bezpečnostní list je k dispozici na www.thomsit.cz

SLUŽBY ARCHITEKTŮM A PROJEKTANTŮM

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u odborných poradců a v centrále společnosti.

POKYNY PRO LIKVIDACI

Přípravek odstraňovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. (Zákon o odpadech) v platném znění. Zabránit úniku produktů do vodních toků a kanalizace. Řiďte se pokyny pro odstraňování na obalu výrobku, nebo v bezpečnostním listu.

Sika CZ, s.r.o.

Bystřická 1132/36

624 00 Brno

E-mail: sika@cz.sika.com

www.thomsit.cz

Výše uvedené informace, zejména doporučení pro zpracování a použití našich produktů, jsou založené na našich odborných znalostech a zkušenostech. Protože se materiály a pracovní podmínky mohou lišit pro každou zamýšlenou aplikaci, a nemůžeme je proto ovlivnit, důrazně doporučujeme, aby zpracovatel přezkoušel vhodnost a možnost použití produktu pro danou aplikaci a použití. Právní odpovědnost nemůže být přijata na základě obsahu tohoto technického listu ani na základě poskytnutí ústních rad, pokud neexistují důkazy o úmyslném záměru nebo hrubé nedbalosti z naší strany. Prodávající neodpovídá za škodu, odchýlí-li se kupující při aplikaci a zabudování výrobků do stavby od technických podmínek, skladovacích podmínek, pokynů výrobce a dob jejich použitelnosti. Tento technický list nahrazuje všechna předchozí vydání týkající se tohoto produktu.