

BOTAMENT® V3

Pečetící nátěr 1sl.

BOTAMENT® V3 je speciální disperzní hmota na ochranu povrchů s odolností proti vodě a poškrábání.

Vlastnosti

- ❖ k okamžitému použití
- ❖ nežloutne
- ❖ vytváří voděodolné povrchy, s odolností proti poškrábání
- ❖ odpuzuje vodu a nečistoty

Oblasti použití

- ❖ ideální na povrchy stěn

Vhodné podklady

- ❖ beton, omítka, efektní lazura, dřevo, sádkokarton, konstrukční desky, přídržný disperzní nátěr, netkané textilní a strukturované vinylové tapety

Příprava podkladu

Podklad se musí nacházet v tomto stavu:

- ❖ čistý, suchý a únosný, rozměrově stálý a bez námrazy
- ❖ zbavený prachu, nesavých nátěrů a vrstev snižujících přilnavost jako např. olejů, mastnot, vosků a impregnací
- ❖ odstranit silikonu ze spár

Zpracování

- ❖ BOTAMENT® V3 promíchat
- ❖ na plochy nanášet rovnoměrně pomocí válečku s krátkým vlasem nebo štětcem
- ❖ bránit vytvoření kaluží

V oblasti odstřikující vody jsou nutné minimálně 2 nátěry.

Technická data

Materiálová základna	polymerová disperze
Barva	za čerstva mléčná, po proschnutí transparentní, hedvábně matná
Balení	1 kg plastová nádoba
Skladování	Nesmí zmraznout. V chladu a suchu. V originálně uzavřených obalech minimálně 24 měsíců.
Hustota	~ 1,0 kg/dm ³
Poměr míchání	k přímému použití
Spotřeba	~ 120 – 200 g/m ² a nátěr odvíjí se od nasákavosti podkladu
Teplota vzduchu a podkladu při zpracování	+16 °C až +30 °C
Mechanická zátěž	za ~ 24 hodin
Čistící prostředek	
v čerstvém stavu	voda

Všechny uvedené časy se vztahují na normativní teplotu vzduchu + 23 °C a relativní vlhkost 50 %. Vyšší teplota a nižší vlhkost vzduchu urychlují, nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu pak prodlužují zpracovatelnost a průběh vytvrzení.

Důležitá upozornění

Pečetící nátěr BOTAMENT® V3 není odolný vůči působení silných kyselin a zásaditých prostředků.

Bezpečnostní list je vám k dispozici na www.botament.cz

Pro dosažení optimálních výsledků doporučujeme vždy provést zkoušku zpracování ve specifických podmínkách přímo na dané stavbě.

Poznámka: Uvedené údaje vycházejí z našeho nejlepšího vědomí a zkušeností, jsou však nezávazné. Je nutné zohlednit podmínky v daném stavebním objektu, účel použití a specifické místní zatížení. Za těchto předpokladů ručíme za správnost údajů v rámci našich obchodních podmínek. Doporučení našich spolupracovníků, která se odchyľují od údajů našeho pokynu, jsou pro nás závazná, jestliže byla písemně potvrzena. V každém případě je nutné dodržovat všeobecně známá pravidla technologických postupů a nejnovější poznatky. Vydání CZ-2202. Aktuální vydání vyhledejte prosím v technických listech na www.botament.cz
BOTAMENT® Systembaustoffe • Skandinávská 990, CZ-267 53 Žebrák